

活性炭

デオコール



① 気相(空気浄化・脱臭・溶剤回収・悪臭ガス)
に対応可能

② 液相(排水処理)に対応可能

③ 形状(破碎・造粒・粉末)
原料(木質・ヤシ殻・石炭)をラインナップ

デオコールの種類について

■気相用活性炭

空気浄化・脱臭・溶剤回収用

銘柄	原料	形状	粒度 (mm)	用途	備考
MG-1A	やし殻	破碎	2.36~4.75	活性炭吸着塔	適用規格 JIS K 1474
MG-1Z	石炭	造粒	Φ4, 7		
MG-HZ	やし殻	造粒	Φ4		

悪臭ガス用(薬品添着炭)

銘柄	原料	形状	粒度 (mm)	平衡吸着量※			適応ガス	備考
				硫化水素 (wt%)	アンモニア (wt%)	硫化メチル (wt%)		
MGH-1	やし殻	破碎	2.36~4.75 他	≥18	—	—	酸性ガス	ガス濃度 5ppm時
MGH-1Z	石炭	造粒	Φ4, 7					
MGH-2	やし殻	破碎	2.36~4.75 他	—	≥7	—	塩基性ガス	
MGH-2Z	石炭	造粒	Φ4, 7					
MGN-2	やし殻	破碎	2.36~4.75 他	—	—	≥4	中性ガス	
MGN-2Z	石炭	造粒	Φ4, 7					

※活性炭重量に対する吸着ガス重量%

■液相用活性炭

排水処理用

銘柄	原料	形状	粒度 (mm)	用途	備考
ML-C1S	石炭	破碎	0.5~2.36, 0.355~0.85	排水処理	適用規格 JIS K 1474
ML-Y1S	やし殻	破碎	0.5~2.36, 2.36~4.75		
ML-1P (50%wet/Dry)	木質	粉末	75μm pass ≥ 90%		
ML-C1P (50%wet/Dry)	石炭	粉末	75μm pass ≥ 90%		

※粒度: 2.36~4.75mm(4/8mesh)、0.85~2.0mm(8.6/20mesh)、0.5~2.36mm(8/32mesh)、0.355~0.85mm(20/40mesh)、75μm(200mesh) ※荷姿: 紙袋: 10kg、15kg、20kg
フレコン: 400kg

三友株式会社

本社

〒541-0048 大阪府 大阪市 中央区 瓦町4-4-3 日宝本町西ビル6F
TEL:06-6125-5589 FAX:06-6125-5590

東京営業所

〒104-0061 東京都 中央区 銀座6-12-13 大東銀座ビル2F
TEL:03-6869-9643 FAX:03-6701-1886

研究室

〒532-0011 大阪府 大阪市 淀川区 西中島2-10-20

販売代理店